

TAMİR HARÇLARI

Hammerfast PU-050

Tanımı

2 K Poliüretan esaslı Tamir ve yama macunu

Kullanım Alanları

Derz çatlaklarında,tamirat işlerinde,yapısal bağlayıcı olarak,

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapışacak yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmelidir. Var ise kazınmalı veya temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde su var ise kurutulmalıdır. Hammerfast PU-050 A ve B bileşenleri birbirine karıştırılır karıştırmada düşük devirli bir mikser kullanılmalıdır. Homojen hale gelen karışım mala veya spatula yardımı ile uygulanır.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan Tamirat için yaklaşık 800 - 2000 gr. Hammerfat PU-050 A+B karışımı kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

9 + 1 kg'lık takım halinde plastik kovalarda satışa sunulmuştur.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- A ve B komponentleri takım halinde satılır.

- A ve B komponent gramajları gerekli karışım miktarları hesaplanarak düzenlenmiştir takım dahilindeki komponentler eksiksiz olarak birbirine karıştırılmalıdır.
- Hammerfast PU-050 gerekli komponentler tam olarak karıştırıldığı takdirde oda sıcaklığı altında 4 - 5 saat içinde sertleşmeye başlar.
- Nemli yüzeylerde uygulama yapmaktan sakınılmalıdır.
- Nemli zeminlerde uygulama yapmak zorunda kalındığı takdirde uygulama öncesi Hammerfast N-200 Nem Bariyeri ile zemin kaplanmalı ve nem zemine hapsedilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

- 4.4'-Metyl-siphenyldiisocyanate içerir. Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Renk	: A Bileşeni Beyaz
Renk	: B Bileşeni Koyu kahve
İçerik	: Poliüretan esaslı 2 bileşenli
Sarfiyat	: 800 - 2000 gr/m2
Kuruma zamanı	: 5 - 6 saat kürlenme başlangıcı .
Açık zaman	: 45 - 60 dakika.
Viskozite	: A Bileşeni >9000 cps
Viskozite	: B Bileşeni 650 cps
Yoğunluk	: A+B Komp. Karışımı 1,55 gr/lt
Son kuruma	: 24 saat
Parlama noktası	: Yok
Isı dayanımı	: 0 , +50 C ye dayanıklıdır. Alttan ısıtmalı sistemlere dayanıklıdır.
Suya dayanıklılık	: Kuruduktan sonra neme dayanıklı
Mekanik etkilere dayanımı	: 7 gün
Çekme mukavemeti	: Çok iyi
Esneklik	: Yarı Esnek
Basınç Dayanımı	: Yoğun yaya trafiğine, fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Raf ömrü

9 ay (oda sıcaklığında)

Depolama

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir. +5 C ile +25 C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan aseton ve selülozik tiner ile temizlenmelidir.

Uygunluk Belgesi

